

HORN MASSIVTRÆ – FDV DATABLAD

Type:	Massivtræsbordplade
Materiale:	30, 40, 60 mm
Overflade (Forside/Bagside):	Olieret (natur-, hvid-, grå-, antik- eller sortolie)
Kant:	Lige/Fas/R5/R9/R15/45° (top/bund) /R8 lige

Materiale beskrivelse:

Massivtræ er et naturmateriale, som det er muligt at få i forskellige tykkelser og træsorter, som har forskellige hårdhedsgrader og egenskaber.

Da træ er et levende naturmateriale, kan det ske ændringer af træet, afhængigt af omgivelsernes relative luftfugtighed. Hvis træet tilføres fugt, vil det udvide sig, og hvis det tørres vil det trække sig sammen. Om sommeren stiger den relative luftfugtighed, og træet vil dermed udvide sig -Omvendt, kan det trække sig sammen om vinteren grundet den lavere luftfugtighed. Behandlingen af massivtræspladen og den indendørs temperatur i køkkenet har derfor også stor betydning (Undgå langvarige temperatursvingninger og luft regelmæssigt ud, brug som udgangspunkt emhætte under madlavning). Ved at vedligeholde træet regelmæssigt med olie, forsegles træet og forhindrer det i at optage og afgive fugt.

Forskelle i farve og struktur forekommer ofte, da åretegninger og struktur er hvad kendetegner et naturprodukt (prøvematerialer er kun vejledende). Der kan være farveforskelle på stavene på nye bordplader, disse forskellige kan med tiden udjævne sig i kraft med at bordpladen optager farve fra sollys.

Rengøring:

Daglig rengøring klares let med en ren klud, opvredet i rent, lunkent vand. Opvaskemiddel/sulfo udtørre træet og vil kræve at bordpladen efterbehandles oftere med olie.

Bemærk: Brug aldrig salmiak og skureholdige rengøringsmidler. Salmiak kan misfarve massivtræ.

Vedligehold:

Massivtræsbordplader gennemgår en omfattende olieringsproces på både for- og bagside før levering. Vedligeholdelsesprocessen er dog aldrig afsluttet for massivtræ, da træ er et naturmateriale som optager og afgiver fugt i sammenhæng med skiftende temperaturer og luftfugtighed. Uden regelmæssig vedligehold i form af oliering, kan bordpladen tørre ud og risikere at krumme, sprække og misfarves.

Grundig vedligehold allerede ved modtagelse af pladen, sikrer lang levetid og at pladen forbliver pæn. For at sikre at træet er mættet med olie, anbefales det at vedligeholde pladen med følgende interval:

- Efter montering og før pladen tages i brug, skal den behandles med olie. Olier bordpladen umiddelbart efter montering, derefter 2 gange mere med 3 dages interval.
- Olier bordpladen en gang i måneden de første 6 måneder.
- Vedligehold bordpladen 4 gange i året med olie derefter.

Det anbefales altid at bruge HORN plejeolie, der er anvendt til grundoliering.

Brugsanvisning:

1. Inden plejeoliering slibes pladen let med en slibesvamp (korn 220).
OBS: Det er vigtigt at der slibes langs årerne.
2. Pladen aftørres med en hårdt opvredet klud til alt pudsestøv er fjernet.
OBS: Der må ikke anvendes sulfo produkter.
3. Når pladen er helt tør påføres HORN Plejeolie i et tyndt, jævnt lag, med en svamp eller fnugfri klud.
4. Tør den overskydende olie væk med en ren, fnugfri klud (Bemærk: Olien har en tørretid på 5-10 min, hvorefter den er 'hærdet'. Det er vigtigt at aftøre olien inden).
5. HORN anbefaler at der går ca. 12 timer før pladen tages i brug, da dette giver træet mulighed for at absorbere eventuelt overskydende olie.
6. Hvis pladen er blevet meget tør siden sidste oliering kan processen gentages efter 24 timer.

HORN MASSIVTRÆ – FDV DATABLAD

Ovennævnte behandling gentages som udgangspunkt efter nævnte interval. Fremstår pladen mat eller skjoldet, skal den dog straks behandles.
Bemærk: Der er ingen garanti på skade forårsaget af utilstrækkelig vedligehold.

Pletfjerning:

Stærkt farvende væsker og lignende kan forårsage misfarvning af træet, og bør fjernes hurtigst muligt. Misfarvninger kan ofte slibes væk, men kræver efterfølgende vedligehold med olie.

Grundig og regelmæssig vedligehold med olie beskytter træet mod pletter, men det anbefales at kagedåser, pletter ol., placeres på beskyttende underlag.

Ridsefasthed:

Ridsefastheden afhænger af, hvilken type træ bordpladen er produceret i. Ingen massivtræsbordplader er dog ridsefaste. Ridser kan pudses væk, men kræver efterfølgende vedligehold med olie.

Bemærk: Brug aldrig kniv uden skærebræt.

Varme:

Massivtræ tåler ikke varme. Brug altid bordskåner og undgå direkte kontakt med varmeafgivende artikler.

Vedvarende varmepåvirkning fra varme væsker, husholdningsudstyr, gryder og pander kan resultere i revnedannelser, dampskjolder m.v. Varmeafgivende husholdningsudstyr placeres på varmeafvisende underlag, for at mindske risikoen for misfarvninger samt revnedannelser.

Ved brug af gryder og pander på kogeplade, er det vigtigt at sætte gryden/panden på den rette størrelse kogeplade, da der udvikles høj varme, som kan medføre revnedannelse omkring kogepladen.

Ved 80°C opløses lim og træet tørrer ud, dette vil danne revner som ikke er omfattet af produktgarantien.